

殿

電気用絶縁防水防湿

2液硬化型解体可能シリコンレジン

CLEAR GEL 試験成績書

セルジャパン



製造元:CELLPACK GmbH

発行元:(日本正規代理店)セルジャパン株式会社

1. 適用

本仕様書は、セルパック社が製造する、1000V 以下の電氣的絶縁及び防水・防湿に使用する、2液性解体可能型シリコンレジン(製品名: CLEAR GEL)における試験成績を報告するものである。

2. 構成

CLEAR GEL の構成は表-1及び写真-1に示す通りとする

表-1 構成品及び数量(1セット)

構成部品	数量
レジンパック(2液式)	1袋

3. 試験成績及び準拠規格

CLEAR GEL の試験成績及び準拠規格は表-2の通りとする。

表-2 CLEAR GEL の試験成績及び準拠規格

項目	試験及び準拠規格	値
粘度	ISO2555	1000mPa・s
比重	セルパック社内試験	0.97
可使時間	EN60684-2	15分(23℃)
体積抵抗率	HD429	$\geq 2 \times 10^{14} \Omega \cdot \text{cm}$
絶縁耐力	EN60243-1	$\geq 15\text{kV/mm}$
高低温耐久性	セルパック社内規格	-40~150℃

以上